

## Untersuchungsergebnisse Cadmium- und Bleilassigkeit

Stuckzahl	Probenbezeichnung:	Dekor
1	Teller	Farbkörper / Glasurgemisch
1	Teller	Glasuren mit Cobalt
1	Teller	Sonstige Glasuren

M.U.T.- Pr.-Nr.	Glasur	Fläche dm <sup>2</sup>	Füll- volumen [ml]	Bleiabgabe [mg/l] [mg/dm <sup>2</sup> ]		Cadmiumabgabe [mg/l] [mg/dm <sup>2</sup> ]	
14242/1	Teller Farbkörper/Glasur	3,14	100	<0,01	<0,001	<0,002	<0,0002
14242/2	Teller mit Cobalt	3,14	150	<0,01	<0,001	<0,002	<0,0002
14242/3	Teller sonstige Glasur	3,14	150	<0,01	<0,001	<0,002	<0,0002
Grenzwerte nach DIN 51032:		Hohlgeschirr		4,0		0,3	

M.U.T.- Pr.-Nr.	Glasur	Fläche dm <sup>2</sup>	Full- volumen [ml]	Cobaltabgabe [mg/l] [mg/dm <sup>2</sup> ]	
14242/1	Teller Farbkörper/Glasur	3,14	100	<0,01	<0,001
14242/2	Teller mit Cobalt	3,14	150	0,311	0,015
14242/3	Teller sonstige Glasur	3,14	150	<0,01	<0,001

### Bewertung

Die untersuchten Gegenstände entsprechen den Anforderungen der Bedarfsgegenstände-Verordnung vom 10.04.1992 sowie der Verordnung VO (EG) Nr. 1935 / 2004.

